

Verarbeitungshinweise		Technische Daten	
Anwendungsbereich	Innen und außen	Eigenschaften	Wert
Zuschnitt	sägen, schneiden, bohren	Zugfestigkeit	5,5 psi (D-638)
Druck	✓	Zerreidehnung	50 % (D-638)
Schutzfolie	✓	Rockwellhrte	M45 (D-785)
Lieferprogramm - Hinweise		Temperaturverhalten	
Strke	0,8mm 1,6 mm 3,2 mm	Formungstemperatur	175F / 79,44°C (D-648)
Tafelma	1245 x 613 mm	Vicat- Erweichungstemperatur	208°F / 97,78°C (D-1525)
		Temperaturbestndigkeit	Bis +80°C
		Sonstige Eigenschaften	
		Spez. Oberflchenwiderstand	10 hoch 12 Ohm / qm
		Brandklassifizierung	Nicht entflammbar UL94HB

Das Material ist nicht leitend und nicht entflammbar.  
LaserMAT ist frei von Halogenen, PVC, Formaldehyd und Phenol.