

Verarbeitungshinweise	
Anwendungsbereich	innen und außen
Zuschnitt	sägen, schneiden, bohren
Druck	✓
Schutzfolie	✓

Lieferprogramm - Hinweise	
Stärke	1,3 mm
Tafelmaß	613 x 1240 mm
Standardfarben	Kern in grün, rot, schwarz oder blau

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Zugfestigkeit	5,5 psi (D-638)
Zerreidehnung	50 % (D-638)
Rockwellhrte	M45 (D-785)

Temperaturverhalten	
Formungstemperatur	175F / 79,44°C (D-648)
Vicat- Erweichungstemperatur	208°F / 97,78°C (D-1525)
Temperaturbestndigkeit	Bis +80°C

Sonstige Eigenschaften	
Spez. Oberflchenwiderstand	10 hoch 12 Ohm / qm
Brandklassifizierung	Nicht entflammbar UL94HB

Das Material ist nicht leitend und nicht entflammbar.
LumiFORM ist frei von Halogenen, PVC, Formaldehyd und Phenol.